Sika Cleaner - 205

Technická data:

chemická báze	alkyltitanát v alkoholu
barva	transparentní, čirý
hustota (DIN 51757)	ca 0,80 kg/l
viskozita [1])	2 mPas
bod vzplanutí (DIN 51755)	+14°C
teplota aplikace	+5°C to +25°C
odvětrací čas [1])	minimálně 10 min / maximálně 2 hod
podmínky skladování	v uzavřené nádobě na chladném suchém místě
skladovatelnost	12 měsíců

[1]) při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Popis:
Sika Cleaner - 205 je čistící a aktivační prostředek na bázi alkoholu s aktivačními přísadami k přípravě spojovaných ploch před lepením nebo tmelením produkty Sikaflex řady 1-k PUR.
Sika Cleaner - 205 je vyráběn v souladu s normami ISO 9001/14001.

Oblast použití:
Sika Cleaner - 205 lze použít pro čištění a aktivaci ploch neporézních materiálů jako např. kovů, plastů, lakovaných povrchů, glasovaných povrchů atd.

Způsob aplikace:
Setřete povrch čistým nejlépe světlým hadrem nebo papírovou utěrkou (nesmí pouštět vlákna nebo barvu) mírně namočeným v přípravku. Po každém setření otočte nebo následně vyměňte utěrku. Je nutno dbát, aby byl přípravek aplikován pouze v minimální vrstvě. Krátce po aplikaci uzavřete dobře láhev s čističem. Při dlouhodobé otevření dochází k vyprchávání jeho složek a v kombinaci s působením vlhkosti ke zhoršení vlastností. Kalný přípravek v žádném případě nepoužívat.Nechte následně odvětrat minimálně 10 minut a maximálně 2 hod.
Vydatnost ca 40g/m2

Důležité:
Sika Cleaner - 205 obsahuje isopropanol. U citlivých a dostatečně nevytvrzených laků může po aplikaci dojít ke zvrásnění. Užití u termoplastických materiálů pod napětím může snížit jejich houževnatost a vyvolat napěťové trhliny. Vhodnost aplikace je nutno prověřit zkouškou. Mimo lepené nebo tmelené plochy může zanechat na povrchu laku stopy. Z těchto ploch je v případě potřísnění nutno ihned Sika Cleaner - 205 suchou utěrkou utřít. Nepoužívat Sika Cleaner - 205 na porézní materiály. Nedostatečně odvětratelný může zastavit proces vytvrzování lepidla / tmele. V případě potřeby zamaskujte přilehlé plochy páskou.